

## arkusz danych technicznych

PL

### Specyfikacje produktu

|                                       |                                    |                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3-warstwowa podłoga z drewna dębowego | EN 14342 (Free Class)              | DOP PQ2021-7                                 |
| Wymiary                               | Panele                             | 650-1900 x 190 x 14/ 3 mm                    |
|                                       | Opakowanie                         | 6 paneli / 2,166 m <sup>2</sup> / 16,00 kg   |
|                                       | Długości zagnieżdżone              | 5 pełnych paneli                             |
|                                       | Paleta                             | 55 opakowań / 119,13 m <sup>2</sup> / 910 kg |
| Gęstość                               | EN ISO 23996                       | +/- 650 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Instalacja                            | ISO 24334                          | Drop Lock (pływające lub klejone)            |
| Warstwa ścierna                       |                                    | Dąb europejski 3 mm<br>(Quercus Rubor)       |
| Klasa                                 |                                    | Rustyczny B                                  |
| Powierzchnia                          |                                    | Szczotkowane i skrobane                      |
| Fuga                                  |                                    | 4-stronna fuga                               |
| Poziom połysku                        | 60°                                | 10 - 15%                                     |
| Obróbka wykończeniowa                 |                                    | Lakier matowy                                |
| Gwarancja                             | Użytek domowy<br>Użytek komercyjny | 20 lat<br>na żądanie                         |
| Klasa użyteczności                    | EN 14342                           | Klasa 23                                     |



### Właściwości produktu

| Charakterystyka             | Metoda testowa | min. wym.                   | Wynik                                                   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wewnętrzna jakość powietrza |                |                             | A, REACH                                                |
| Klasa reakcji na ogień      | EN 13501-1     |                             | Dfl-S1                                                  |
| Antypoślizgowość            | EN 13893       |                             | DS (≥ 0,30)                                             |
| Emisja Formaldehydu         | EN 717-1       | ≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>   | E1                                                      |
| Zawartość pentachlorofenolu | EN 12673       | < 5 ppm                     | < wykrywalny limit                                      |
| Ogrzewanie podłogowe        | EN 12667       | R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W | R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W<br>OK (max +28°C) + klejone |
| Trwałość biologiczna        |                |                             | Klasa 1                                                 |

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



## Rustykalny B

PL

### Opis klasy

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Faktura                  | Lekko szczerkowany           |
| Klasy                    | Bardzo rustykalny            |
| Zmienność koloru         | Wysoki                       |
| Zdrowe sęki              | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Niezdrowe sęki           | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Kora                     | Nie dopuszcza się            |
| Biel                     | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Pęknięcia na końcach     | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Pęknięcia powierzchniowe | Dopuszcza się bez ograniczeń |
| Otwory po kornikach      | Nie dopuszcza się            |
| Próchnienie/butwienie    | Nie dopuszcza się            |
| Plamy niebieskie/żółte   | Dozwolone                    |
| Zdrowy rdzeń             | Dozwolone                    |
| Ślady po maszynach       | Nie dopuszcza się            |



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

### Opis klasy— 2 kryteria

#### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



#### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

