

## technische fiche

NL

### Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Afmetingen	Plank	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Box	6 planken / 2,166 m <sup>2</sup> / 16,50 kg
	Geneste lengtes	5 volle
	Pallet	55 boxen / 119,13 m <sup>2</sup> / 927,5 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Installatie	ISO 24334	T&G (verlijmd)
Toplaag		3 mm Aziatische eik (Quercus Mongolica)
Grading		1bis
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 2V
Glansgraad	60°	6 %
Afwerking		Olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 23



### Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorofenol-gehalte	EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



1 bis

NL

## Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Laag
Levende knopen	$\varnothing \leq 10\text{mm}$
Dode knopen	$\varnothing \leq 8\text{mm}$
Schors	$L \leq 55\text{mm}$ , $B \leq 5\text{mm}$
Spint	Max 2%
Eindbarst	$B \leq 6\text{mm}$ , $L \leq 100\text{mm}$
Oppervlaktebarst	$B \leq 6\text{mm}$ , $L \leq 100\text{mm}$
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

## Houtbeschrijving — 2 criteria

### Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



### Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

