

## arkusz danych technicznych






PL

## Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Wymiary	Panele	600-1860 x 190 x 15/ 3,5 mm
	Opakowanie	6 paneli / 2,12 m <sup>2</sup> / 17,00 kg
	Długości zagnieżdżone	5 pełnych paneli
	Paleta	40 opakowań / 84,8 m <sup>2</sup> / 700 kg
Gęstość	EN ISO 23996	±650 kg/m <sup>3</sup>
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ściernalna		Dąb azjatycki 3,5 mm (Quercus Mongolica)
Klasa		Rustyczny B+
Powierzchnia		Szczotkowane i skrobane
Fuga		Starzony skos 4V
Poziom połysku	60°	5-9%
Obróbka wykończeniowa		Olej UV (Pure), olej OX (inne kolory)
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 31



## Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Zawartość pentachlorofenolu	 EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12667	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

## Rustykalny B+

PL

## Opis klasy

Faktura	Postarzany i głęboko szczotkowany - Skos: postarzany
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Wysoki
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń
Niezdrowe sęki	Częściowo wypełnione
Kora	Dopuszcza się bez ograniczeń
Biel	Dopuszcza się bez ograniczeń
Pęknięcia na końcach	Dopuszcza się bez ograniczeń
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszcza się bez ograniczeń
Otwory po kornikach	< 3 mm; 8/400mm częściowo wypełnione
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

## Opis klasy— 2 kryteria

## Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



## Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

