

## technisches datenblatt

DE

### Produktdaten

Dreischichtparkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	6 planken / 2,166 m <sup>2</sup> / 16,50 kg
	Verschachelte Länge	5 volle
	Palette	55 pakete / 119,13 m <sup>2</sup> / 927,5 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		1bis
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 2V
Glanzgrad	60°	6 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	klasse 23



### Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorophenol Inhalt	EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



1 bis

DE

## Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht rustical
Fehlfarben	Niedrig
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; $\varnothing \leq 10\text{mm}$
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 8\text{mm}$
Rindenholz	Breite $\leq 5\text{mm}$ , Länge $\leq 55\text{mm}$
Splintholz	$< 2\%$
Endriss	Breite $\leq 6\text{mm}$ , Länge $\leq 100\text{mm}$
Oberflächenriss	Breite $\leq 6\text{mm}$ , Länge $\leq 100\text{mm}$
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

## Holzbeschreibung — 2 kriterien

### Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



### Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

