

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble multicapa	EN 13489 (Clasa libre)	DOP PQ2022-9
Medidas	Plancha	600-1900 x 150 x 10/ 3 mm
	Caja	10 planchas / 2,85 m ² / 20 kg
	Longitud anidada	8 completos (Max. 2 min. 600 mm)
Densidad	Paleta	54 cajas / 153.90 m ² / 1080 kg
	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		3 mm roble europeo (Quercus Robur)
Grading		Rústico AB+
Tratamiento de la capa		Medium cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5-10%
Tratamiento final		Barniz mate
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	A petición
Clase de uso	EN 13489	Clase 23



Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego	EN 13501-1		Dfl-S1 (CWFT)
Resistencia al deslizamiento	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenido pentachlorofenol	EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu



Rústico AB+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Medium cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Alto
Nudos sanos	Permitido; Ø < 50mm
Nudos caídos	Permitido; Ø < 30mm
Corteza	No permitido
Albura	< 300mm de largo, < 20mm de ancho
Grieta en testa	Permitido
Grieta de superficie	
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	Permitido limitado
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

