







## technisches datenblatt

DE

### Produktdaten

Parkett Eiche Mehrschicht	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	600-1860 x 190 x 15/ 3,5 mm
	Packung	6 Dielen / 2,12 m <sup>2</sup> / 17,00 kg
	Verschachelte Länge	5 volle
	Palette	40 pakete / 84,8 m <sup>2</sup> / 700 kg
Dichte	EN ISO 23996	±650 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3,5 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		Rustikal B+
Veredelung		Gebürstet und gehobelt
Fuge		Gealterte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		UV Öl (Pure), Oxid. Öl (andere Farben)
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 31 

### Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



Rustikal B+

DE

## Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Gebürstet und gehobelt — Nut: Gealtert
Einstufung	Sehr rustical
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt
Brüchige Astknoten	Teilweise gefüllt
Rindenholz	Unbegrenzt erlaubt
Splintholz	Unbegrenzt erlaubt
Endriss	Unbegrenzt erlaubt
Oberflächenriss	Unbegrenzt erlaubt
Insektenloch	< 3 mm; 8/400mm teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

## Holzbeschreibung — 2 kriterien

### Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



### Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

