

## ficha técnica

ES

### Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342 (Clasa libre)	DOP PQ2022-7
Medidas	Plancha	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Caja	20 planchas / 1,44 m <sup>2</sup> / 11 kg
	Longitud anidada	-
Densidad	Paleta	56 cajas / 80,64 m <sup>2</sup> / 740kg
	EN ISO 23996	+/- 530 kg/m <sup>3</sup>
	Sistema de instalación	ISO 24334
Capa superior		3 mm roble europeo (Quercus Robur)
Grading		Rústico B
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5 - 10%
Tratamiento final		Aceite oxidativo
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 23



### Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego	EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenido pentachlorofenol	EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,135 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



EN 14342

**Rústico B**

ES

## Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Medium - Alto
Nudos sanos	Permitido; < 60 mm
Nudos caídos	Permitido; < 25 mm
Corteza	<6x100,, llenado
Albura	< 1/3 del ancho
Grieta en testa	Permitido; <2x200 mm
Grieta de superficie	Permitido; <1x200 mm
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	Permitido
Núcleo profundo	Permitido
Huellas de máquina	No permitido



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

## Descripción de clasificación — 2 criterios

### Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



### Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

